

## Filli Boya Epoksi Ara Kat Astar

Epoksi –poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma mukavemeti, film kalınlığı ve korozyon direnci özelliği gösteren ara kat bir kaplamadır. Üzerine uygulanacak epoksi boyalarla uyum sağlayarak boya filminin koruyuculuk özelliğinin artmasını sağlar. Kimyasallara karşı direnci yüksektir.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk	: Tüm Renklerde
Parlaklık	: Yarı Mat
Hacimce Katı Madde (%)	: 62 ±1
Ağırlıkça Katı Madde (%)	: 72 ±1
Teorik Kaplama Alanı(m <sup>2</sup> /kg)	: 9 (30 mikron kft)
Parlama Noktası (°C)	: <23
Yoğunluk(g/cm <sup>3</sup> )	: 1,59 ±0,02
Dokunma Kuruması (20 °C /dakika )	: 30
Tam Kuruması (20 °C /saat)	: 5
Tam Kurlenme (20 °C /gün)	: 7

Karışım Oranı	
Filli Boya 4 – 1 Epoksi Arakat	: 4 kısım (Ağırlıkça)
Filli Boya 4 – 1 Epoksi Astar Sertleştiricisi	: 1 kısım (Ağırlıkça)
Uygulama Tineri	: FLB. Epoksi Tiner
Uygulama Araçları	: Airless, Airspray, Rulo
Karışım Ömrü	: 8 saat

### UYGULAMA ALANLARI

Suya, deniz suyuna, neme, yağa, gres yağlarına ve kimyasal maddelere karşı korunması gereken metal yüzeylerde astar olarak uygulanır.

### UYGULAMA

Yüksek korozyon direnci istenen alanlarda total kuru fil kalınlığını artırmak amacı ile astarlanmış zemin üzerine son kat öncesi yapılan uygulamadır. Uygulama ve kurutma süresince uygulama yapılacak yüzeyin, ortam sıcaklığının ve hazırlanmış boyanın sıcaklığının 12 °C' nin altına düşmemesi ve ortamın bağıl nem oranının ise % 70 'in üstüne çıkmaması gerekir.

### TEHLİKE UYARILARI

R10	: Alevlenebilir
R20/21	: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R37/38	: Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R41	: Ciddi göz hasarları tehlikesi
R43	: Cilt ile temasında alerji yapabilir

### GÜVENLİK UYARILARI

S2	: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S9	: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz
S26	: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S36/37/39	: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın
S46	: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin
S56	: Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

### DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında depolama süresi 1 yıldır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.